



VERNICI SPECIALI PER LEGNO
37053 Cerea (VERONA)
Via Venezia 8 Zona artigianale Calcara
Tel. (0442) 321141 Fax (0442) 329949
Codice fiscale e Partita IVA 02244530230
Trib. VR C.C.I.A. 31385
Sito: www.zambottovernici.com
e-mail: zambotto@zambottovernici.com

FLATTING CERATO TRASPARENTE A SOLVENTE PRODOTTO PROFESSIONALE SPECIALE PER LEGNO

DESCRIZIONE: Flattting cerato trasparente a solvente è una vernice auto reticolante a temperatura ambiente, ha ottime caratteristiche di preservazione, protezione. Il prodotto è indicato per legni nuovi o vecchi. Ha buona bagnabilità e adesione, assenza di ingiallimento perché contiene filtri UVA-UVB. Buona resistenza all'acqua e agli alcali, resistente alle muffe, funghi, tarli. È indicato per tutti i supporti in legno per interno ed esterno, come per esempio serramenti, porte, tetti, perline, travi, cassette, gazebo, griglie, vasi, staccionate, pali, saune, imbarcazioni, chalet ecc.. Non sfoglia nel tempo, si impregna e si consuma. Contiene cere dando al supporto un effetto naturale e morbido al tatto. È idrorepellente e fa "respirare" il legno.
Adatto a condizioni estreme, come sole diretto, ghiaccio e nebbia salina.

MODO D'USO: Levigare il supporto con carta abrasiva (grana 220-240-320), pulire con panno asciutto, il prodotto è pronto all'uso, eventualmente, se desiderate, diluire con poca acquaaragia inodore o diluente sintetico. Applicare con pennello in direzione della venatura o a spruzzo, a rullo, velo, immersione. Si consiglia di applicare 2-3 mani su legno nuovo 1-2 mani su legno vecchio. Carteggiare sempre tra una mano e l'altra, sopra verniciabile dopo 4-5 h a temperatura di 20°. Asciuga in profondità dopo 24-48 h. Applicare in una zona areata.

CARATTERISTICHE: Ha una resa di circa 8/10 mq/l per mano a pennello, 4/5 mq/l a rullo e 4 mq/l a spruzzo circa.

Il legno deve essere asciutto (<25% umidità).

Applicare tra i 5° e i 35° con umidità dell'aria non > 85%.

Residuo secco : 40% +/- 2%

Diluizione con acquaaragia

Colore: lattiginoso

Aspetto: liquido denso, tipico

Viscosità tazza ford 4: >3 min a 20°

Peso specifico: 1 lt = 0,870/80 kg satinato / 1 lt = 0,840/50 kg lucido

Opacità: lucida 100 gloss circa - satinato 50 gloss circa - opaco 20 gloss circa

Effettuare sempre una prova preliminare, per verificare l'idoneità del prodotto.

Quanto indicato circa le modalità d'impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Il nostro servizio Assistenza Tecnica è a completa disposizione della clientela per qualsiasi necessità.

ZAMBOTTO VERNICI S.R.L.
VERNICI SPECIALI PER LEGNO
Uff.: Via Venezia 8 - Tel. 0442 321141
Tel. fax 0442 329949
37053 Cerea (VR) - ITALY
Partita I.V.A. 02244530230